

街を明るく、心を明るく
DNT
外装リフレッシュシステム

高耐久性エマルジョン樹脂系下地調整剤

DNT 弾性フィラー 一液テクトMAX

3つの機能

シーラー

フィラー

中塗機能

を備えた塗り替え用フィラー

塗りの替えに最適!

一液テクト工法

水系から強溶剤まで
ソフトからハードタイプまで
いろんな上塗りが塗装可能

大日本塗料株式会社

お求めは裏面取扱店へ

DNT 弾性フィラー 一液テクトMAX

特長

- 1) リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。
- 2) 微弾性があり下地旧塗膜のヘアークラックに追随します。
- 3) 一液タイプで作業性に優れています。
- 4) 各種ローラー又は吹き付けガンで多種の模様が付けられます。
- 5) 溶剤系塗料の上塗適性に優れています。
- 6) 高耐久性エマルション樹脂を使用しており、塗膜の耐水性、付着性、耐久性に優れています。
- 7) シーラーなしで直接上塗り塗装が出来ます。
- 8) 水系で安全性に優れています。

用途

外壁の塗り替え
(吹付タイル、リシン、スタッコ、面)

容量.....16kg入り

標準塗装仕様 (DNTビューテクト工法)

工程	塗料名	塗装方法	希釈率 (%)	塗回数 (回)	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	素地調整	塗り替え→ ①浮き塗膜はサンダー、ケレン棒等で完全に除去する。 ②高圧水洗により、汚れ、その他の付着物を除去する。 ③1mm以上の大きなクラックはUカットし、ウレタンコーキングを充填し、セメントフィラーで処理する。 ④鉄筋の露出はサンダーでさびを除去し、エポキシ樹脂プライマーを塗布し、セメントフィラーで処理する。 ⑤塗膜剥離箇所は同種塗料で模様合わせをする。				
2	DNT弾性フィラー 一液テクトMAX	中毛ローラー	水道水 0~8%	1	0.3~0.6	16時間以上
下塗		砂骨ローラー		1	0.8~1.2	
		リシリガン		1	0.8~1.2	
3	各種上塗	シーラーなしで各塗料を直接塗装する。(各塗料のカタログ、資料を参照の事。)				

塗り替え可能な上塗塗料

水性タイプ： DNTビューアクリル、DNTビューウレタン、DNTビューシリコン、DNTビューフッソ、DNTビューアクリル弾性、DNTビューウレタン弾性
弱溶剤タイプ： DNTウレタンマイルドクリーン、DNTウレタンマイルドMAX弾性、Vシリコンマイルド、ピンコート
強溶剤タイプ： DNTタイルトップ、Vトップ、Vフロン#200上塗、DNT弾性タイル#200上塗AC・U、Vフロン弾性上塗
単層弾性タイプ： ダンディ、ダンディニュー

施工上の注意

- 1) モルタル、コンクリート、ボード等に新設塗装する時は、シーラー(水性アイテシーラーマルチ)を塗装してから上記仕様で塗装してください。
- 2) 使用前に充分攪拌し、均一にしてから塗装してください。
- 3) 希釈しすぎたり、一度に厚塗りするとひび割れが発生することがあるので規定の希釈率と使用量を守ってください。
- 4) チョーキング面は高圧水洗(15MPa(150kg/cm²)以上)で入念に水洗し、劣化塗膜や粉化物を除去してください。
- 5) 気温が3℃以下、降雨、降雪の恐れがあるときは塗装を中止してください。

使用上の注意

- 取扱い上の注意
 1. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵してください。
 3. 子供の手の届かないところに保管してください。
 4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分してください。
 5. 容器は垂直に持ち上げてください。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。
 - 緊急時の処置
 1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理してください。
- ※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。①

※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

●近畿販売部 ☎06-6466-6618 ☎554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
●東京販売部 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(蒲田シティビル)
●北日本販売部 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
●北関東販売部 ☎0285-24-0123 ☎323-0025 小山市城山町2-10-14(日光堂ビル)
●中日本販売部 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
●中・四国販売部 ☎086-255-0151 ☎700-0034 岡山市高柳東町13-5
●九州販売部 ☎092-938-8222 ☎811-2312 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原字ハル142

塗料相談室 フリーコール 0088-22-1641