

木部

公共仕様
DNT-改修・13-1-01

7章13節: オイルステイン塗り(OS) アルボ#4

使用材料一覧表

| 一般名称 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 希釈剤 |
|-----------|-------|------------------|---------|
| 1 オイルステイン | アルボ#4 | - | 塗料用シンナー |

塗装仕様

表7.13.1 オイルステイン塗り

| 工程 | 商品名 | 色相 | 混合比率 (重量比) | 希釈率(% (重量比) | 塗装方法 | 塗付け量 (kg/m ² /回) | 塗装間隔 (20) |
|---------|---------------|---------|---------------|----------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 下地調整 | 汚れ及び付着物を除去する。 | | | | | | 清掃後 |
| 1 1回目塗り | アルボ#4 | カラークリヤー | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.03 | 直ちに |
| | | | | 10~15 | スプレー | | |
| 2 ふき取り | 全面白木綿布片でふき取る。 | | | | | | 清掃後 |
| 3 2回目塗り | アルボ#4 | カラークリヤー | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.03 | 直ちに |
| | | | | 10~15 | スプレー | | |
| 4 ふき取り | 全面白木綿布片でふき取る。 | | | | | | - |

7.13.2 オイルステイン塗り

オイルステイン塗りは、表7.13.1による。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成22年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。