

木部

公共仕様
DNT-新設・5-1-02

18章5節: クリヤラッカー塗り(CL) クリヤラッカー塗り

使用材料一覧表

| 規格 一般名称 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 希釈剤 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| 1 社内規格 ¹ ニトロセルロースラッカー | DNTラッカーECO | F (自主管理登録申請中) | ラッカーシンナーECO |

1: JIS K 5531の性能試験項目には社内試験で合格していますが、当社ではJIS K 5531の新JISを取得していません。

塗装仕様

表18.2.1 木部の素地ごしらえ [B種]

| 工程 | 塗料その他 | | | 面の処理 |
|------------|-------|-------------|----|-------------------------------|
| | 規格番号 | 規格名称 | 種類 | |
| 1 汚れ、付着物除去 | - | - | - | 木部を傷つけないように除去し、油類は、溶剤等でふき取る。 |
| 2 やに処理 | - | - | - | やには、削り取り又は電気ごて焼きのうえ、溶剤等でふき取る。 |
| 3 研磨紙すり | - | 研磨紙P120～220 | - | かなな目、逆目、けば等を研磨する。 |

(注) ラワン、しおじ等の場合は、必要に応じて、工程2ののちに目止め処理を行う。

表18.5.1 クリヤラッカー塗り [B種]

| 工程 | 商品名 | 色相 | 混合比率 (重量比) | 希釈率(%) (重量比) | 塗装方法 | 塗付け量 (kg/m ² /回) | 塗装間隔 (20) |
|---------|------------|------|---------------|-----------------|------|--------------------------------|---------------|
| 1 下塗り | ウッドシーラー | クリヤー | - | 適量 | スプレー | 0.10 | 2時間以上 |
| 2 上塗り | DNTラッカーECO | クリヤー | - | 60～100 | スプレー | 0.10 | 40分以上 |
| 3 仕上げ塗り | DNTラッカーECO | クリヤー | - | 60～100 | スプレー | 0.09 | - |

(注) 1.素地ごしらえの種類は、塗料その他の欄による。
2.着色兼用目止めとする場合は、工程2を省略する。
ウッドシーラーは弊社では製造しておりません。ご了承ください。

18.2.2 木部の素地ごしらえ

- (a)木部の素地ごしらえは表18.2.1により、種別は特記による。特記がなければ、不透明塗料塗りの場合はA種、透明塗料塗りの場合はB種とする。
(b)透明塗料塗りの素地ごしらえは、必要に応じて、表18.2.1の工程を行ったのち、次の工程を行う。
(1)着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、はけ、へら等を用いて、着色顔料が塗面の木目に十分充填するように塗り付け、へら、乾いた布等で、色が均一になるように余分な顔料をきれいにふき取る。
(2)着色剤を用いて着色する場合は、はけ等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を見計らい、乾いた布でふき取って、色が均一になるようにする。
(3)素地面に、仕上げに支障のあるおそれがある甚だしい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤を用いて修正する。

18.5.2 クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りは表18.5.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成22年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。