

木部

公共仕様
DNT-新設・12-1-01

18章12節: オイルステイン塗り(OS) アルボ#4

使用材料一覧表

一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1 オイルステイン	アルボ#4	-	塗料用シンナー

塗装仕様

表18.12.1 オイルステイン塗り

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(% (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20)
素地ごしらえ	汚れ及び付着物を除去する。						清掃後
1 1回目塗り	アルボ#4	カラークリヤー	-	5~10	刷毛 ローラー	0.03	直ちに
				10~15	スプレー		
2 ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。						清掃後
3 2回目塗り	アルボ#4	カラークリヤー	-	5~10	刷毛 ローラー	0.03	直ちに
				10~15	スプレー		
4 ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。						-

18.12.2 オイルステイン塗り

オイルステイン塗りは、表18.12.1による。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成22年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。