

JIS K 5663
低VOCエマルジョン樹脂塗料



F☆☆☆☆

ハイライト やすらぎシリーズ

ハイライト#500やすらぎ

ハイライト#700やすらぎ

低VOC

安心のVOC1%以下で、
塗装直後からVOC放出量
がほとんどありません。

低臭気

塗装中・塗装後の
臭いを抑えました。

高性能

付着性に優れ、耐水性・
耐洗浄性に優れています。

高作業性

仕上がり、隠ぺい性に優れ、刷毛目
が目立たない、肌ざわりのよい
美しい塗面に仕上がります。

使い切りやすい エコサイズ

ハイライトシリーズより容量が
コンパクトになって、使い切り
やすくなりました。

● 用途

モルタル、コンクリート、プラスターボード、
各種ボードなどの内外壁面（#500やすらぎは内壁面のみ）

特に臭気対策が
求められる物件に
最適です

学校

病院

老人ホーム

レストラン

オフィスビル

など

※上記以外の用途に使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

商品体系

ハイライト#700やすらぎ

JIS K 5663 1種 内外部用

- 容量 …… 16Kg、4Kg
- 色 …… 白、指定色
- 光沢 …… つや消し

ハイライト#500やすらぎ

JIS K 5663 2種 内部用

- 容量 …… 16Kg、4Kg
- 色 …… 白、指定色
- 光沢 …… つや消し

大日本塗料株式会社

標準塗装仕様

新設

工程	商品名	色相	塗装回数	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	
素地ごしらえ	1. 素地を十分に乾燥させる。 2. 素地を傷つけないように、ワイヤーブラシ等により汚れ・付着物を除去する。※1 3. 釘頭・たたき跡・傷等を埋め、不陸をパテかきによって調整する。 4. パテ乾燥後、研磨紙(P120~220)を用いて表面を平らにする。							
下塗り	水性マイティーシーラーマルチ ^{※2}	透明なブルー	1	うすめないで使用	刷毛 ローラー	0.11	2時間以上	
上塗り	外部	ハイライト#700やすらぎ	各色	2	5~15	刷毛 ローラー	0.13	2時間以上
	内部	ハイライト#700やすらぎ —又は—	各色	2	5~15	刷毛 ローラー	0.13	2時間以上
		ハイライト#500やすらぎ	各色	2	0~8	刷毛 ローラー	0.13	2時間以上

※1 新設モルタルの場合、セメントのノロ等を用意して取り除いて下さい。

※2 内部に塗装する場合は、「水性マイティーシーラーマルチ」の他、下塗りに「マイティーシーラーE」も使用可能です。ケイ酸カルシウム板には、下塗りに「マイティーシーラー液工ポシーラー」を使用して下さい。

塗り替え

工程	商品名	色相	塗装回数	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)	
下地調整	1. ディスクサンダー・スクレーパー等により劣化し、脆弱な部分を除去する。 2. 素地を傷つけないように、ワイヤーブラシ等により汚れ・付着物を除去する。※1 3. 釘頭・たたき跡・傷等を埋め、不陸をパテかきによって調整する。 4. パテ乾燥後、研磨紙(P120~220)を用いて表面を平らにする。							
下塗り	水性マイティーシーラーマルチ ^{※2}	透明なブルー	1	うすめないで使用	刷毛 ローラー	0.11	2時間以上	
上塗り	外部	ハイライト#700やすらぎ	各色	2	5~15	刷毛 ローラー	0.13	2時間以上
	内部	ハイライト#700やすらぎ —又は—	各色	2	5~15	刷毛 ローラー	0.13	2時間以上
		ハイライト#500やすらぎ	各色	2	0~8	刷毛 ローラー	0.13	2時間以上

※1 シミやヤニが目立つ場合には、下塗りに「水性マイティーシミ止めシーラー」を使用して下さい。

※2 内部に塗装する場合は、「水性マイティーシーラーマルチ」の他、下塗りに「マイティーシーラーE」も使用可能です。ケイ酸カルシウム板には、下塗りに「マイティーシーラー液工ポシーラー」を使用して下さい。

【施工上の注意】

- 塗料は使用前に十分攪拌し、均一な状態にしてから塗装して下さい。
- 保管上引火の心配はありませんが、極端な高温(50℃以上)での保管は避けて下さい。
- 凍結により変質するおそれがありますので、低温(0℃以下)での保管は避けて下さい。
- 屋外での貯蔵は、避けて下さい。
- 塗装終了後、刷毛などの用具は早めに洗って下さい。固着した場合はラッカーシンナーで洗浄して下さい。
- 調色は、マイティーカラーゼロVOCを3%以内でご使用下さい。
- 新設のコンクリートやモルタル面の養生は十分に行って下さい。含水率10%以下、pH10以下で塗装して下さい。(コンクリートで20日以上、モルタルで15日以上経過が目安です。)
- 塗装場所での気温が5℃以下、湿度85%以上で結露のおそれがある場所、また換気の悪い場所での塗装は避けて下さい。
- 降雨や降雪、結露のおそれがある場合は、塗装を避けて下さい。
- 塗装後1日以内に雨や、結露などの影響を受けると白化、シミが残る事があります。万が一生じた場合は、塗り重ねてして下さい。
- エマルション塗料以外の旧塗膜面に塗装する場合は、事前に付着性を確認して下さい。
- 常時結露又は水がかかると予想される場所、部位への塗装は避けて下さい。
- 油汚れが著しい場合は、はがれ、ワレの原因になることがありますので、中性洗剤などで十分に油分を除去してから塗装して下さい。
- 飛散防止のため養生は十分に行って下さい。

- 水道水で希釈して下さい。また希釈し過ぎないように注意下さい。希釈し過ぎた場合、ダレや隠べい不良、仕上がり不良などの原因になります。
- 塗装方法として刷毛とローラーが混在する場合は、塗分量・仕上がり肌質が異なり、若干の色相差がでますので、刷毛塗りの部分は希釈を少なめで塗装して下さい。
- 塗膜性能を十分に発揮するために、塗付け量を守って下さい。
- 汚れや傷などで塗料が必要な場合がありますので、使用塗料の控えは取っておき同一塗料・同一方法で補修塗装を行って下さい。
- 水系塗料においてウエス等で強く擦ると、色が付着する場合がありますので、強く擦られるおそれが予測される場所への塗装は、できるだけ避けて下さい。
- 塗膜面に物を長期間置く場合、塗膜が付着する場合がありますのでご注意ください。
- たばこのヤニやしみの多い箇所は、予めウエスなどで水拭きし、被塗面を十分乾燥させてから「水性マイティーシミ止めシーラー」を塗装して下さい。
- 旧塗膜に藻・かびがある場合は、予め5%の次亜塩素酸ソーダ水で殺菌処理後、水洗いを行い十分被塗面を乾燥させて下さい。付着不良の原因となる場合があります。
- 旧塗膜がつつや有り仕上げの場合、条件によってはワレが発生するおそれがありますので、予め試し塗りなどで確認して下さい。
- 水性パテは、一般に耐水性が良くないため、外部や水たまり部には使用しないで下さい。その部分からはく離する傾向があります。

【使用上の注意】



警告 | ● 軽度の皮膚刺激 ● 重篤な眼への刺激 ● 水生生物に有害 ● 長期的影響により水生生物に有害

● 取扱上の注意

1. 取扱後は、手洗い及びうがいを行って下さい。
2. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
3. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
4. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
5. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

● 緊急時の処置

1. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。 ①

※ 詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)

をご参照下さい。

※ 上記GHS表示は一例であり、色相等により容器ラベルのGHS表示とは異なる場合があります。

※ 本カタログに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※ 本製品の内容は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6466-6618 ☎554-0052 大阪市此花区常吉2-12-7
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2312 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原字ハル142

塗料相談室 フリーコール 0088-22-1641



地球環境への負荷軽減のために、大豆油インクを使用しています。