



外部：壁面塗装仕様		DNT・新設
適用部位	外壁面	DNT-塗装仕様No. 新設/2-07
適用素材	コンクリート・セメントモルタル・ALCパネル・スレート板	

商品名	一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂弾性塗料仕上げ DNTビューシリコン弾性	特長	<ul style="list-style-type: none"> ・高耐候性 ・低汚染性 ・弾性タイプ
-----	---	----	--

使用材料一覧表

	規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	水性マイティシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2	防水形塗材E	DNT弾性タイル#200ベース	F☆☆☆☆	水道水
3	一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂弾性塗料	DNTビューシリコン弾性	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

壁面の素地ごしらえ

工程	作業内容
1	含水率10%以下、pH10以下とする。
2	汚れ、脆弱な層等を適切な工具 ^{※1} を用いて除去する。
3	ブラシ、ホウキ等を用いて汚れ、その他有害な付着物等を取り除き、清浄な面とする。

一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂弾性塗料仕上げ塗り

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	標準使用量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1 下塗り	水性マイティシーラーマルチ	透明なブルー クリアー	—	無希釈	刷毛・ローラー	0.11	2時間以上 1ヶ月以内
					スプレー	0.13	
2 下吹き	DNT弾性タイル#200ベース	白系	—	4~6	タイルガン	1.50~1.80	12時間以上 7日以内
3 模様吹き	DNT弾性タイル#200ベース	白系	—	1~3	タイルガン	1.00~1.30	12時間以上 7日以内
4 中塗り	DNTビューシリコン弾性	各色	—	5~10	刷毛・ローラー	0.11	2時間以上 1ヶ月以内
					スプレー	0.14	
5 上塗り	DNTビューシリコン弾性	各色	—	5~10	刷毛・ローラー	0.11	—
					スプレー	0.14	

注意事項

- * 標準使用量は、被塗物の形状や塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項等につきましては、カタログ、単品説明書などを参照下さい。
- ※1 工具とはディスクサンダー・サンドペーパー等です。