

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品 名 ハイライト#800 淡彩色

組 成 表

着 色 ・ 体 質 顔 料	49.0
ア ク リ ル 樹 脂 エ マ ル シ ョ ン	23.5
添 加 剤	7.5
水	20.0
合 計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性 状 表

規 格 J I S K 5 6 6 3 合成樹脂エマルションペイント 1種 F☆☆☆☆

試 験 項 目	規 格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくで一様になるものとする。	合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
低温安定性 (－5℃)	変質してはならない。	合格
乾燥時間 標準状態 5℃	2時間以内 4時間以内	合格 合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい率 %	93以上	99
耐水性	96時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	48時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性	500回の洗浄に耐えるものとする。	合格
促進耐候性	白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格
屋外暴露耐候性	12か月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格

備考：
J I S 認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合は J I S 規格製品では有りません。
(J I S マーク表示もできません)

整理番号 4192/033