

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 外部用ウレタンクリヤー

組成表

油変性ウレタン樹脂ワニス	92.0
添加剤	2.5
溶剤	5.5
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS 18 M-301 1液形油変性ポリウレタンワニス

試験項目	規格	標準性状
透明性	透明であるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 (h)	6以内	5
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
不粘着性	粘着性が大きくないものとする。	合格
耐水性	水に浸しても異常があってはならない。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油に浸しても異常があってはならない。	合格
備考：		

整理番号 3592カ001