

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 マイティーエポシーラー クリヤー

組成表

[主剤]	エポキシ樹脂ワニス 添加剤 溶剤	40.0 0.1 9.9	50.0
計			
[硬化剤]	ポリアミド樹脂ワニス 溶剤	37.5 12.5	50.0
計			
合計		100.0	(%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS 18 M-201 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー

試験項目	規格	標準性状
ポットライフ	3時間で使用できるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があつてはならない。	合格
乾燥時間(h)	16以内	8
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐水性	水に浸しても異常があつてはならない。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常があつてはならない。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障があつてはならない。	合格
加熱残分%	20以上	47

備考:

整理番号 3472R001B