

# 組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 ノボクリーンシーラー 白

組成表	着色・体質顔料	36.0
	特殊アクリル樹脂エマルジョン	35.0
	添加剤	2.0
	水	27.0
	合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

## 性状表

規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りに支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
乾燥時間 (表面乾燥)	2時間以内	50分
低温安定性	-5℃に冷やしたとき変質してはならない。	合格
低温造膜性	5℃で塗膜形成に異常があってはならない。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない。	合格
耐水性	水に96時間浸したとき異常があってはならない。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に48時間浸したとき異常があってはならない。	合格
備考： JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品では有りません。 (JISマーク表示もできません)		

整理番号 4142/002C