

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品 名 水性ビルデック艶消 淡彩色

組成表

着色・体质顔料	49.0
アクリル樹脂エマルション	35.0
添 加 剂	5.0
水	11.0
合 計	100.0 (%)

上記組成値は標準のもので若干の変動があります。

性状表

規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があつてはならない。	合格
低温安定性 (-5°C)	変質してはならない。	合格
乾燥時間 標準状態 5°C	2時間以内 4時間以内	1.5時間 3時間
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠れい率 %	93以上	98
耐水性	96時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	48時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性	500回の洗浄に耐えるものとする。	合格
促進耐候性	白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格
屋外暴露耐候性	12か月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格
備考:		

備考:

JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品ではありません。
(JISマーク表示もできません)

整理番号 4202入009D