

# 組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 水性ビルデック艶消 濃彩色

## 組成表

|              |           |
|--------------|-----------|
| 着色・体質顔料      | 36.0      |
| アクリル樹脂エマルション | 44.0      |
| 添加剤          | 7.0       |
| 水            | 13.0      |
| 合計           | 100.0 (%) |

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

## 性状表

規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 F☆☆☆☆

| 試験項目   | 規格  | 標準性状         |
|--|---|--------------|
| 容器の中での状態   | かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。                             | 合格           |
| 塗装作業性  | 2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。                               | 合格           |
| 低温安定性 (-5℃)  | 変質してはならない。  | 合格           |
| 乾燥時間<br>標準状態<br>5℃   | 2時間以内<br>4時間以内  | 1.5時間<br>3時間 |
| 塗膜の外観  | 塗膜の外観が正常であるものとする。                                     | 合格           |
| 耐水性  | 96時間浸したとき異常がないものとする。                                  | 合格           |
| 耐アルカリ性   | 48時間浸したとき異常がないものとする。                                  | 合格           |
| 耐洗浄性   | 500回の洗浄に耐えるものとする。                                     | 合格           |
| 促進耐候性  | 白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。  | 合格           |
| 屋外暴露耐候性  | 12か月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。 | 合格           |
| 備考：<br>JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品では有りません。<br>(JISマーク表示もできません) |   |              |

整理番号 42027010B