

# 組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品 名 水性ビルデック艶消 白

## 組成表

|              |           |
|--------------|-----------|
| 着色・体质顔料      | 49.0      |
| アクリル樹脂エマルション | 35.0      |
| 添 加 剂        | 5.0       |
| 水            | 11.0      |
| 合 計          | 100.0 (%) |

上記組成値は標準のもので若干の変動があります。

## 性状表

規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 F☆☆☆☆

| 試験項目                | 規格  | 標準性状         |
|---------------------|---|--------------|
| 容器の中での状態            | かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。                            | 合格           |
| 塗装作業性               | 2回塗りで、塗装作業に支障があつてはならない。                               | 合格           |
| 低温安定性 (-5°C)        | 変質してはならない。  | 合格           |
| 乾燥時間<br>標準状態<br>5°C | 2時間以内<br>4時間以内  | 1.5時間<br>3時間 |
| 塗膜の外観               | 塗膜の外観が正常であるものとする。                                     | 合格           |
| 隠れい率 %              | 93以上  | 98           |
| 耐水性                 | 96時間浸したとき異常がないものとする。                                  | 合格           |
| 耐アルカリ性              | 48時間浸したとき異常がないものとする。                                  | 合格           |
| 耐洗浄性                | 500回の洗浄に耐えるものとする。                                     | 合格           |
| 促進耐候性               | 白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。  | 合格           |
| 屋外暴露耐候性             | 12か月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。 | 合格           |
| 備考:                 |   |              |

備考:

JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品ではありません。  
(JISマーク表示もできません)

整理番号 4202入023