組成表・性状表

ＤＮＴ大日本塗料株式会社

品　　名　水性マイティーシーラーマルチ

組 成 表

特殊変性アクリル樹脂ワニス		５０．０
添	加 剤	２．０
	水	４８．０
	合 計	１００．０（%）

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性 状 表

規　格　　ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　合成樹脂エマルションシーラー　　Ｆ☆☆☆☆

試　験　項　目	規　格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りに支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
乾燥時間 （表面乾燥）	２時間以内	1.5時間
低温安定性	－５℃に冷やしたとき変質してはならない。	合格
低温造膜性	５℃で塗膜形成に異常があってはならない。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない。	合格
耐水性	水に９６時間浸したとき異常があってはならない。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に４８時間浸したとき異常があってはならない。	合格

備考：

ＪＩＳ認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はＪＩＳ規格製品では有りません。
（ＪＩＳマーク表示もできません）

整理番号　4142λ003C

●本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。