

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 タイコーペイントフォースター 濃彩色

組成表

着色・体質顔料	29.5
長油性フタル酸樹脂ワニス	60.0
乾燥剤・添加剤	4.5
溶剤	6.0
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 h (表面乾燥性)	16以下	8
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
鏡面光沢度 (60度)	80以上	90
重ね塗り適合性	重ね塗りに支障があってはならない。	合格
加熱残分 %	65以上	74
促進耐候性	膨れ・割れ及びはがれの等級は0であり、色とつやの変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。また白及び淡彩では、白亜化度の等級が1以下とする。	合格
屋外暴露耐候性	1年間の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色とつやの変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。また、白亜化の等級が4以下とする。	合格
ホルムアルデヒド ¹⁾ 放散等級	放散量0.12mg/L以下 (分類記号:F☆☆☆☆)	合格
備考: JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品では有りません。 (JISマーク表示もできません)		

整理番号 24124025C