

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 タイコーペイント 下塗 白

組成表

着色・体質顔料	60.0
長油性フタル酸樹脂ワニス	32.0
乾燥剤・添加剤	4.0
溶剤	4.0
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント(合成樹脂) F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になること。	合格
塗膜の外観	はけ塗りで塗装作業に支障がないこと。	合格
乾燥時間(h)	16以内	10
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること。	合格
研磨適合性	空研ぎのときに研磨が容易であること。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障がないこと。	合格
備考：		

整理番号 24129016B