

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 VトップクリヤーDX

組成表

〔主剤〕

ポリオール樹脂ワニス	52.0
溶剤・紫外線吸収剤等添加剤	28.0
計	80.0

〔硬化剤〕

イソシアネート樹脂ワニス	20.0
計	20.0

合計 100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS 18 M-502 2液形ポリウレタンワニス F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
透明性	透明であるものとする。	合格
ポットライフ	3時間で使用できるものとする。	合格
塗装作業性	吹付け塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 (h)	16以内	6
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐水性	水に浸しても異常があってはならない。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常があってはならない。	合格
屋外暴露耐候性	12か月の試験でふくれ・割れ・はがれがなく、見本品に比べてつやの変化の程度が大きくないものとする。	合格
加熱残分%	30以上	39
備考:		

整理番号 3532V076