



## DNTビューフツソ中塗

1. 一般名 水系ふっ素樹脂塗料用中塗
2. 規格表示等
- 2-1. 規格表示 —
- 2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
3. 特長
- 1) 水系で環境に優しい。
  - 2) 乾燥が速い。
  - 3) 微弾性である。

### 4. 塗料性状<sup>※1</sup>

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	15kg、4kg			
色相	各色			
光沢	つや有り			
密度 (23°C)	塗料	1.00~1.30		
	揮発分	1.00		
粘度 (23°C)	85~110KU			
加熱残分	40%以上			
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	45分	15分	10分
	半硬化	2時間	25分	20分
標準膜厚	25~30 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。  
 ※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。

### 5. 塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使用時間	—			
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス <sup>※2</sup>	
	希釈率	5~10%	10~20%	
	標準使用量	0.11kg/m <sup>2</sup> /回	0.14kg/m <sup>2</sup> /回	
	標準膜厚	25~30 μm/回		
	ウエット管理膜厚	—		
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C
	最小	4時間	2時間	1.5時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

### 6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3) 塗装後の湿度、水分の影響  
 塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。

### 8. 使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

### 7. 関連法規則

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—