

ビニローゼ艶消

1. 一般名 塩化ビニル樹脂エナメル
2. 規格表示等
- 2-1. 規格表示 —
- 2-2. ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
3. 特長
- 1) 堅くて美しい塗膜に仕上がる。
 - 2) 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。

4. 塗料性状^{※1}

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		16kg、4kg		
色相		各色		
光沢		つや消し		
密度 (23℃)	塗料	1.22±0.05		
	揮発分	0.85		
加熱残分		50～60%		
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	1時間	30分	20分
	半硬化	3時間	2時間	1時間30分
標準膜厚		20 μm/回		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限～上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
 ※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

6. 施工上の注意

- 1) 十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2) 希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3) 他種塗料との混合は、性能が低下することがあるので避ける。

ビニローゼシンナーBは刷毛塗り
 ビニローゼシンナーSはスプレー用

8. 使用上の注意[警告]

1. 引火性の液体である。
2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
3. 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5. 塗装基準

項目		内容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法		—		
熟成時間		—		
可使時間		—		
塗装方法		刷毛、ローラー、スプレー		
希釈剤		ビニローゼシンナーB又はS		
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス ^{※2}	
	希釈率	30～50%	50～80%	
	標準使用量	0.11kg/m ² /回	0.12kg/m ² /回	
	標準膜厚	20 μm/回		
ウエット管理膜厚		—		
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	4時間	2時間	1.5時間
	最大	—	—	—

注) 標準使用量は実測値に基づき算出しています。
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7. 関連法規則

危険物表示	第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—