

ハイライト#400

- 1.一般名 合成樹脂エマルジョンペイント
2.規格表示等
2-1.規格表示 JIS K 5663 2種 合成樹脂エマルジョンペイント
2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
3.特長
1)水系で環境に優しい。
2)作業性に優れる。
3)仕上り性がよい。
4)低VOCタイプ。

4.塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	20kg、4kg			
色相	白、各色			
光沢	つや消し			
密度 (23℃)	塗料	1.52±0.05(白)		
	揮発分	1.00		
加熱残分	59～66%(白)			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	30分	20分	15分
	半硬化	2時間	1時間	45分
標準膜厚	—			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。

8.使用上の注意[警告]

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	刷毛、ローラー、スプレー			
希釈剤	水道水			
塗装法	塗装方法	刷毛、ローラー	エアレス ^{※2}	
	希釈率	5～10%	5～15%	
	標準使用量	0.12kg/m ² /回	0.14kg/m ² /回	
	標準膜厚	—		
	ウエット管理膜厚	—		
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	3時間	2時間	1.5時間
	最大	—	—	—

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	—
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—