



ロードライナーV

- 1.一般名 路面表示用塗料
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 -
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 -
- 3.特長
- 1)速乾性ですので、交通に与える影響が少なくすみます。
 - 2)高い白色度を保持します。

4.塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	16kg、4kg			
色相	白、CF黄			
光沢	つや消し			
密度 (23℃)	塗料	1.26~1.40		
	揮発分	0.83		
加熱残分	75~80%			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	10分	5分	5分
	半硬化	30分	20分	20分
標準膜厚	40 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限~上限)	SDS参照			

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。

*1 15cm幅で約240~280m/16kg

8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがある。
- 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下			
調合法	-			
熟成時間	-			
可使時間	-			
塗装方法	刷毛、ローラー			
希釈剤	ロードライナーVシンナー			
塗 装 法	塗装方法	刷毛、ローラー		
	希釈率	0~5%		
	標準使用量	*1		
	標準膜厚	-		
	ウエット管理膜厚	-		
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	1時間	30分	30分
	最大	-	-	-

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	-