

# スパークニス

- 1.一般名 油ワニス
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 —
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
- 3.特長 1)乾油性、変油性を主原料とし、耐水性が良好です。

#### 4.塗料性状<sup>※1</sup>

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		16L、4L		
色相		クリアー		
光沢		—		
密度 (23℃)	塗料	0.92±0.05		
	揮発分	0.80		
加熱残分		57～63%		
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	10時間	5時間	4時間
	半硬化	24時間	18時間	12時間
標準膜厚		15 μm/回		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限～上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。  
 ※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

#### 6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。  
 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。

#### 8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。  
 2.有機溶剤中毒の恐れがある。  
 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

#### 5.塗装基準

項目		内容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。		
調合法		—		
熟成時間		—		
可使時間		—		
塗装方法		刷毛、スプレー		
希釈剤		塗料用シンナー		
塗 装 法	塗装方法	刷毛	エアレス <sup>※2</sup>	
	希釈率	5～10%	10～20%	
	標準使用量	0.08kg/m <sup>2</sup> /回	0.09kg/m <sup>2</sup> /回	
	標準膜厚	15 μm/回		
	ウエット管理膜厚	—		
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	48時間	24時間	12時間
	最大	7日	7日	7日

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。  
 また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

#### 7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—