

地塗ボイル油L

- 1.一般名 油ワニス
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 —
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 —
- 3.特長 1)精選した乾油性を使用したもので、油性系調合ペイントに混合して用いる。

4.塗料性状^{※1}

項目		内容		
容姿		1液性		
荷姿		16L		
色相		クリアー		
光沢		—		
密度 (20℃)	塗料	0.82±0.05		
	揮発分	0.80		
加熱残分		14.5~20.5%		
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	16時間	8時間	6時間
	半硬化	48時間	16時間	10時間
標準膜厚		—		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。

8.使用上の注意[警告]

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。
- 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目		内容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。		
調合法		—		
熟成時間		—		
可使時間		—		
塗装方法		刷毛		
希釈剤		塗料用シンナー		
塗 装 法	塗装方法	刷毛		
	希釈率	—		
	標準使用量	—		
	標準膜厚	—		
塗 装 間 隔	ウエット管理膜厚	—		
	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	32時間	24時間	16時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—