



タイコーペイント下塗

- 1.一般名 合成樹脂調合ペイント(下塗)
- 2.規格表示等
- 2-1.規格表示 JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント相当品
- 2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆
- 3.特長
- 1)強力な目止め効果を発揮する。
 - 2)上塗の吸込みが少なく、良好な仕上がりが得られる。
 - 3)油性系のなかでは乾燥が速い。

4.塗料性状^{※1}

項目	内容			
容姿	1液性			
荷姿	15kg			
色相	白			
光沢	つや消し			
密度 (23℃)	塗料	1.50±0.05		
	揮発分	0.78		
加熱残分	78～83%			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃
	指触	16時間	4時間	3時間
	半硬化	24時間	10時間	8時間
標準膜厚	30 μm/回			
引火点	SDS参照			
発火点	SDS参照			
爆発限界(下限～上限)	SDS参照			

5.塗装基準

項目	内容			
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。			
調合法	—			
熟成時間	—			
可使時間	—			
塗装方法	刷毛、スプレー			
希釈剤	塗料用シンナー			
塗 装 法	塗装方法	刷毛	エアレス ^{※2}	
	希釈率	5～10%	10～20%	
	標準使用量	0.13kg/m ² /回	0.15kg/m ² /回	
	標準膜厚	30 μm/回		
	ウエット管理膜厚	—		
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃
	最小	24時間	12時間	10時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。
※2エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5～10%増やしてください。

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。
また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

6.施工上の注意

- 1)十分攪拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
- 3)油性塗料の特性として黄変することがあります。また暗所に適用された場合は、より黄変が進みやすくなる場合があります。目安として日塗工見本帳で明度が95～90付近の色相については対応できない場合もございますのでご相談ください。
- 4)時間経過した塗膜へ塗装する際には、状態に応じて下地調整を行ってください。

8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがある。
- 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

7.関連法規則

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—