



Vトップクリヤー

1.一般名 建築用ポリウレタン樹脂塗料

2.規格表示等

2-1.規格表示 JASS 18 M-502 2液形ポリウレタンワニス

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号 F☆☆☆☆

3.特長

1)耐候性に優れる。

2)肉持感に優れる。

3)乾燥性に優れる。

4.塗料性状^{※1}

項目	内 容		
容姿	2液性		
荷姿	16kg、4kg		
色相	クリヤー		
光沢 ^{※2}	各つや		
密度 (23°C)	塗料	1.00	
	揮発分	0.87	
粘度(23°C)	15±1秒(FC#4)		
加熱残分	35~40%		
乾燥時間	温度	5°C	20°C
	指触	30分	15分
	半硬化	16時間	8時間
標準膜厚		20 μ m/回	
引火点		SDS参照	
発火点		SDS参照	
爆発限界(下限～上限)		SDS参照	

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2各つやの数値については別途お問い合わせください。

※3エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。

6.施工上の注意

- 十分搅拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 希釈は必ず専用シンナーを使用する。
- Vトップシンナーには夏型、春秋型、冬型がある。
- 主剤、硬化剤は別々の販売です。

8.使用上の注意[警告]

- 引火性の液体である。
- 有機溶剤中毒の恐れがある。
- 健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

5.塗装基準

項目	内 容		
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法	主剤 80部:硬化剤 20部(重量比)		
熟成時間	—		
可使時間	5°C:36h	20°C:16h	30°C:12h
塗装方法	刷毛、スプレー		
希釈剤	Vトップシンナー		
塗装法	塗装方法	刷毛	エアレス ^{※3}
	希釈率	0~10%	10~20%
	標準使用量	0.10kg/m ² /回	0.12kg/m ² /回
	標準膜厚	20 μ m/回	
	ウエット管理膜厚	50 μ m/回	
塗装間隔	温度	5°C	20°C
	最小	24時間	12時間
	最大	7日	3日
30°C			

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。

また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

7.関連法規則

危険物表示	主剤、硬化剤:第2石油類
有機溶剤区分	主 剤:第2種有機溶剤含有物 硬 剤:第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—