

# モルタル面及びプaster一面

公共仕様No.  
DNT-新設・6-2-03

## 18章6節: アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデックグリーン (微臭仕様)

### 使用材料一覧表

| 規格<br>一般名称                     | 商品名       | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 希釈剤           |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1 JIS K 5670<br>アクリル樹脂系非水分散形塗料 | ビルデックグリーン | F☆☆☆☆            | ビルデックグリーンシンナー |

### 塗装仕様

表18.2.4 モルタル面及びプaster一面の素地ごしらえ【B種】

| 工程             | 塗料その他       |                |     | 面の処理                 |
|----------------|-------------|----------------|-----|----------------------|
|                | 規格番号        | 規格名称           | 種類  |                      |
| 1 乾燥           | -           |                |     | 素地を十分に乾燥させる。         |
| 2 汚れ、付着物除去     | -           |                |     | 素地を傷つけないように除去する。     |
| 3 吸込止め         | JIS K 5663  | 合成樹脂エマルジョンシーラー | -   | 全面に塗り付ける。            |
| 4 穴埋め、<br>パテかい | JIS A 6916  | 建築用下地調整塗材      | C-1 | ひび割れ、穴等を埋めて、不陸を調整する。 |
|                | JIS K 5669  | 合成樹脂エマルジョンパテ   | 耐水形 |                      |
| 5 研磨紙ざり        | 研磨紙P120~220 |                |     | パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。    |

(注) 1.アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの場合は、工程3の吸込止めは、塗料製造所の指定するものとする。  
2.仕上げ材が仕上塗材の場合は、パテ及び工程3の吸込止めは、仕上塗材製造所の指定するものとする。  
3.仕上げ材が壁紙の場合は、パテ及び工程3の吸込止めは、壁紙専用のものとする。  
4.仕上げ材マスチック塗材塗りの場合は、工程3の吸込止めを省略する。  
5.合成樹脂エマルジョンパテは、外部に用いない。

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【A種】

| 工程      | 商品名           | 色相 | 混合比率<br>(重量比) | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗装方法       | 塗付け量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 塗装間隔<br>(20℃) |
|---------|---------------|----|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1 下塗り   | ビルデック<br>グリーン | 各色 | -             | 5~15            | 刷毛<br>ローラー | 0.10                           | 2時間以上         |
|         |               |    |               | 20~30           | スプレー       |                                |               |
| 2 研磨紙ざり | 研磨紙P220~240   |    |               |                 |            |                                | 清掃後           |
| 3 中塗り   | ビルデック<br>グリーン | 各色 | -             | 5~15            | 刷毛<br>ローラー | 0.10                           | 2時間以上         |
|         |               |    |               | 20~30           | スプレー       |                                |               |
| 4 上塗り   | ビルデック<br>グリーン | 各色 | -             | 5~15            | 刷毛<br>ローラー | 0.10                           | -             |
|         |               |    |               | 20~30           | スプレー       |                                |               |

(注) 1.素地ごしらえの種類は、塗料その他の欄による。  
2.モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4によるB種とする。

#### 18.2.5 モルタル面及びプaster一面の素地ごしらえ

モルタル面及びプaster一面の素地ごしらえは表18.2.4により、種別は特記による。  
特記がなければ、B種とする。

#### 18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表18.6.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

#### 注意事項

\* 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版に掲載されている数値です。  
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

\* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。