

コンクリート面及び押出成形セメント板面

18章6節:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデックグリーン(微臭仕様)

公共仕様No.
DNT-新設・6-4-03

使用材料一覧表

| 規格 一般名称 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 希釈剤 |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1 JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 | ビルデックグリーン | F☆☆☆☆ | ビルデックグリーンシンナー |

塗装仕様

表18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ【B種】

| 工程 | 塗料その他 | | | 面の処理 |
|------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| | 規格番号 | 規格名称 | 種類 | |
| 1 乾燥 | - | | | 素地を十分に乾燥させる。 |
| 2 汚れ、付着物除去 | - | | | 素地を傷つけないように除去する。 |
| 3 吸込止め | JASS 18 M-201 | 反応形合成樹脂ワニス | 2液形エポキシ 樹脂ワニス | 全面に塗り付ける。 |

(注) 1.2液形エポキシ樹脂ワニスは、上塗り塗料製造所の指定する製品とする。
2.JASS 18 M-201は、日本建築学会材料規格である。

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【A種】

| 工程 | 商品名 | 色相 | 混合比率 (重量比) | 希釈率(%) (重量比) | 塗装方法 | 塗付け量 (kg/m ² /回) | 塗装間隔 (20℃) |
|---------|---------------|----|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1 下塗り | ビルデック グリーン | 各色 | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.10 | 2時間以上 |
| | | | | 20~30 | スプレー | | |
| 2 研磨紙ざり | 研磨紙P220~240 | | | | | | 清掃後 |
| 3 中塗り | ビルデック グリーン | 各色 | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.10 | 2時間以上 |
| | | | | 20~30 | スプレー | | |
| 4 上塗り | ビルデック グリーン | 各色 | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.10 | - |
| | | | | 20~30 | スプレー | | |

(注) 1.素地ごしらえの種類は、塗料その他の欄による。
2.押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

18.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ
コンクリート面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえは表18.2.6による。
ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。

18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表18.6.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。