

モルタル面及びプaster一面

公共仕様No.
DNT-改修・9-1-08

7章9節:つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G) DNTビューウレタン (標準仕様)

使用材料一覧表

	規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	水性マイティーシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2	JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	DNTビューウレタン	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.4 モルタル面及びプaster一面の下地調整【RA種】

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	—			ディスクサンダー、スクレーパー等により、全面除去する。
2	—			素地を傷付けないようにワイヤブラシ等により、除去する。
3	—			特記による。
4	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	—	全面に塗り付ける。
5	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1	ひび割れ、穴等を埋めて不陸を調整する。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	
6	研磨紙P120~220			パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。
7	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1	全面にパテをしごき取り平滑にする。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	
8	研磨紙P120~220			パテ乾燥後、全面を平らに研磨する。

- (注) 1.仕上げ材が仕上塗材の場合は、パテ及び工程4の吸込止めは、仕上塗材製造所の指定するものとする。
 2.仕上げ材が壁紙の場合は、パテ及び工程4の吸込止めは、壁紙専用のものとする。
 3.合成樹脂エマルジョンパテは、外部に用いない。
 4.新規に塗装又は壁紙張りを行う場合は、RA種又はRB種とし、工程1に代えて素地を十分に乾燥させ、工程3を省略する。
 5.塗替え等の場合は、工程4を省略する。

表7.9.1 モルタル面及びプaster一面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り【B種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	水性マイティー シーラーマルチ	透明なブルー クリアー	—	無希釈	刷毛	0.07	2時間以上 1ヶ月以内
					ローラー		
2	DNT ビューウレタン	各色	—	5~10	刷毛	0.10	2時間以上
				10~20	ローラー		
3	DNT ビューウレタン	各色	—	5~10	刷毛	0.10	—
				10~20	ローラー		

- (注) 1.新規に塗る場合は、A種又はB種とする。
 2.押出成形セメント板面の下地調整は、表7.2.6によるRB種又はRC種とする。

7.2.5 モルタル面及びプaster一面の下地調整

モルタル面及びプaster一面の下地調整は、表7.2.4により、種別は特記による。
 特記がなければ、RB種とする。

7.9.2 モルタル面及びプaster一面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り

(a)つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表7.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

(b)塗替えの場合のしみ止めは、特記による。特記がなければ、種別がB種及びC種の場合は、工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。

なお、しみ止めシーラーは、塗料製造所の指定するものとする。

注意事項

* 上記塗付け量は国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版に掲載されている数値です。

そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。