

せっこうボード面及びその他ボード面

公共仕様No.
DNT-改修・9-4-05

7章9節:つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G) ノボクリーンビュー艶有(ゼロVOC仕様)

使用材料一覧表

| 規格 一般名称 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 希釈剤 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-----|
| 1 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー | ノボクリーンシーラー | F☆☆☆☆ | 水道水 |
| 2 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント | ノボクリーンビュー艶有 | F☆☆☆☆ | 水道水 |

塗装仕様

表7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整【RC種】

| 工程 | 塗料その他 | | | 面の処理 |
|------------|-------------|------|----|-------------------|
| | 規格番号 | 規格名称 | 種類 | |
| 1 汚れ、付着物除去 | - | | | 素地を傷付けないように除去する。 |
| 2 研磨紙すり | 研磨紙P240~320 | | | パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。 |

表7.9.1 せっこうボード面及びその他ボード面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り【C種】

| 工程 | 商品名 | 色相 | 混合比率 (重量比) | 希釈率(% (重量比) | 塗装方法 | 塗付け量 (kg/m ² /回) | 塗装間隔 (20℃) |
|-------|-----------------|----|---------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|
| 1 下塗り | ノボクリーン シーラー | 白 | - | 10~20 | 刷毛 ローラー | 0.07 | 2時間以上 1ヶ月以内 |
| | | | | 20~30 | スプレー | | |
| 2 中塗り | ノボクリーン ビュー艶有 | 各色 | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.10 | 2時間以上 |
| | | | | 20~30 | スプレー | | |
| 3 上塗り | ノボクリーン ビュー艶有 | 各色 | - | 5~10 | 刷毛 ローラー | 0.10 | - |
| | | | | 20~30 | スプレー | | |

(注) 1.新規に塗る場合は、A種又はB種とする。

2.押出成形セメント板面の下地調整は、表7.2.6によるRB種又はRC種とする。

7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整

せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、表7.2.7により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。

7.9.2 せっこうボード面及びその他ボード面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り

(a)つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表7.9.1により、種別は特記による。特記がなければB種とする。

なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

(b)塗替えの場合のしみ止めは特記による。特記がなければ、種別がB種及びC種の場合は、工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。
なお、しみ止めシーラーは、塗料製造所の指定するものとする。

注意事項

* 上記塗付け量は国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版に掲載されている数値です。

そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。