

けい酸カルシウム板面

7章9節: つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP-G) DNTビューウレタン(標準仕様/屋外)

公共仕様No.
DNT-改修-9-8-13

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンシーラー	水性マイティーシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2	JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント	DNTビューウレタン	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面(けい酸カルシウム板面)の下地調整【RA種】

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	既存塗膜の除去			既存塗膜を全面除去する。
2	汚れ、付着物除去			素地を傷付けないように除去する。
3	反応形合成樹脂ワニス(2液形エポキシ樹脂ワニス) (注)3 (弊社推奨商品:マイティーエポシーラークリヤー)			全面に塗る。
4	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	一般形	釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。
	JIS A 6914	せっこうボード用目地処理材	ジョイント コンパウンド	
5	研磨紙P120~220			パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。
6	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	一般形	全面にパテをしごき取り平滑にする。
	JIS A 6914	せっこうボード用目地処理材	ジョイント コンパウンド	
7	研磨紙P120~220			パテ乾燥後、全面を平らに研磨する。

- (注) 1.屋外及び水回り部の場合は、工程4及び工程6の合成樹脂エマルジョンパテは、塗料製造所の指定するものとする。
 2.工程4及び6のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボード面の場合に適用する。
 3.けい酸カルシウム板面の場合は、工程3の前に吸込止めとして反応形合成樹脂ワニス(2液形エポキシ樹脂ワニス)を全面に塗る。ただし、屋内で現場塗装する場合、吸込止めに用いる材料は、上塗り塗料製造所の指定する水性塗料とする。
 4.仕上げ材が仕上塗材の場合のパテは仕上塗材製造所の指定するものとする。
 5.新規に石こうボードの目地処理工法(継目処理工法)を行う場合は、RA種とする。
 6.新規に塗装又は壁紙張りを行う場合は、RA種又はRB種とし、工程11に代えて継目処理部分を十分に乾燥させる。なお、壁紙張りの場合は、パテは壁紙専用のものとする。

表7.9.1 せっこうボード面及びその他ボード面(けい酸カルシウム板面)つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り【A種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	水性マイティー シーラーマルチ	透明なブルー クリヤー	—	無希釈	刷毛	0.07	2時間以上 1ヶ月以内
					ローラー		
2	DNT ビューウレタン	各色	—	5~10	刷毛	0.10	2時間以上
				10~20	ローラー		
3	研磨紙P220~240						清掃後
4	DNT ビューウレタン	各色	—	5~10	刷毛	0.10	2時間以上
				10~20	ローラー		
5	DNT ビューウレタン	各色	—	5~10	刷毛	0.10	—
				10~20	ローラー		

- (注) 1.新規に塗る場合は、A種又はB種とする。
 2.押出成形セメント板面の下地調整は、表7.2.6によるRB種又はRC種とする。
 7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整
 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、表7.2.7により、種別は特記による。特記がなければ、RB種とする。
 7.9.2 せっこうボード面及びその他ボード面つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り
 (a)つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表7.9.1により、種別は特記による。特記がなければB種とする。
 なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
 (b)塗替えの場合のしみ止めは特記による。特記がなければ、種別がB種及びC種の場合は、工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。
 なお、しみ止めシーラーは、塗料製造所の指定するものとする。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。