

屋内のコンクリート面・モルタル面

公共仕様No.
DNT-新設・6-1-01

18章6節:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデック (標準仕様)

使用材料一覧表

規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1 JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	ビルデック	F☆☆☆☆	塗料用シンナー

塗装仕様

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【A種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(% (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
素地ごしらえ	素地の乾燥を十分にいき、汚れ及び付着物を除去する。						清掃後
1 下塗り	ビルデック	各色	—	5~15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
				20~30	スプレー		
2 研磨紙ざり	研磨紙P220~240						清掃後
3 中塗り	ビルデック	各色	—	5~15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
				20~30	スプレー		
4 上塗り	ビルデック	各色	—	5~15	刷毛 ローラー	0.10	—
				20~30	スプレー		

- (注) 1.素地ごしらえの種類は、塗料その他の欄による。
2.モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4によるB種とする。
3.コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5のB種とする。
4.押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表18.6.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。