

コンクリート面及び押出成形セメント板面

7章8節：耐候性塗料塗り(DP) DNTシリコンスマイルクリーン

公共仕様No.
DNT-改修・8-3-04

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級	DNTシリコンスマイルクリーン	F☆☆☆☆	塗料用シンナー

塗装仕様

表7.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の下地調整【RC種】

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	汚れ、付着物除去	-		素地を傷付けないようにワイヤブラシ等により、除去する。
2	研磨紙すり	研磨紙P220～320		乾燥後、全面を平らに研磨する。

表7.8.3 コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り【B-2種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1 中塗り	DNTシリコン スマイル クリーン	各色	主剤90: 硬化剤10	5～10	刷毛 ローラー	0.14	2時間以上
				5～15	スプレー		
2 上塗り	DNTシリコン スマイル クリーン	各色	主剤90: 硬化剤10	5～10	刷毛 ローラー	0.10	-
				5～15	スプレー		

(注) JASS 18 M-404は、日本建築学会材料規格である。

7.2.6 コンクリート面及び押出成形セメント板面の下地調整

コンクリート面及び押出成形セメント板面の下地調整は表7.2.6による。ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。

7.8.4 コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗り

コンクリート面及び押出成形セメント板面耐候性塗料塗りは、表7.8.3により、種別は特記による。

注意事項

- * 上記塗付け量は国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。