

# コンクリート面及びALCパネル面

## 18章9節: 合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP) ノボクリーンビュー (ゼロVOC仕様)

公共仕様No.  
DNT-新設・9-2-04

### 使用材料一覧表

| 規格<br>一般名称                     | 商品名        | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 希釈剤 |
|--------------------------------|------------|------------------|-----|
| 1 JIS K 5663<br>合成樹脂エマルジョンシーラー | ノボクリーンシーラー | F☆☆☆☆            | 水道水 |
| 2 JIS K 5663<br>合成樹脂エマルジョンペイント | ノボクリーンビュー  | F☆☆☆☆            | 水道水 |

### 塗装仕様

表18.2.5 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ【B種】

| 工程         | 塗料その他       |           |              | 面の処理             |
|------------|-------------|-----------|--------------|------------------|
|            | 規格番号        | 規格名称      | 種類           |                  |
| 1 乾燥       | -           |           |              | 素地を十分に乾燥させる。     |
| 2 汚れ、付着物除去 | -           |           |              | 素地を傷つけないように除去する。 |
| 3 下地調整塗り   | JIS A 6916  | 建築用下地調整塗材 | C-1又は<br>C-2 | 全面に塗り付けて平滑にする。   |
| 4 研磨紙すり    | 研磨紙P120~220 |           |              | 乾燥後、表面を平らに研磨する。  |

(注) 1.ALCパネル面の場合は、工程3の前に合成樹脂エマルジョンシーラーを全面に塗り付ける。  
2.合成樹脂エマルジョンパテは、外部に用いない。  
3.工程3の建築用下地調整塗材のC-1、C-2の使い分けは、15.5.5[下地調整](a)及び(b)による。

表18.9.1 合成樹脂エマルジョンペイント塗り【B種】

| 工程    | 商品名            | 色相 | 混合比率<br>(重量比) | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗装方法       | 塗付け量<br>(kg/m <sup>2</sup> /回) | 塗装間隔<br>(20℃) |
|-------|----------------|----|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1 下塗り | ノボクリーン<br>シーラー | 白  | -             | 10~20           | 刷毛<br>ローラー | 0.07                           | 2時間以上         |
|       |                |    |               | 20~30           | スプレー       |                                |               |
| 2 中塗り | ノボクリーン<br>ビュー  | 各色 | -             | 5~10            | 刷毛<br>ローラー | 0.10                           | 2時間以上         |
|       |                |    |               | 10~20           | スプレー       |                                |               |
| 3 上塗り | ノボクリーン<br>ビュー  | 各色 | -             | 5~10            | 刷毛<br>ローラー | 0.10                           | -             |
|       |                |    |               | 10~20           | スプレー       |                                |               |

(注) 1.素地ごしらえの種類は、塗料その他の欄による。  
2.押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

注)ノボクリーンビューには艶消、3分艶、5分艶があります。

#### 18.2.6 コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえ

コンクリート面及びALCパネル面の素地ごしらえは表18.2.5により、種別は特記による。  
特記がなければ、B種とする。

#### 18.9.2 コンクリート面及びALCパネル面合成樹脂エマルジョンペイント塗り

合成樹脂エマルジョンペイント塗りは表18.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。  
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

#### 注意事項

\* 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版に掲載されている数値です。  
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

\* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。