

せっこうボード面及びその他ボード面

18章9節：合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

水性ビルデック艶消（ヤニ止め仕様）

公共仕様No.
DNT-新設・9-4-11

使用材料一覧表

規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1 JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー	水性マイティーシーラーマルチ	F☆☆☆☆	—
2 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント	水性ビルデック艶消	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ【B種】

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 乾燥	—	—	—	継目処理部分を十分に乾燥させる。
2 汚れ、付着物除去	—	—	—	素地を傷つけないように除去する。
3 穴埋め、 パテかい	JIS K 5669	合成樹脂エマルションパテ	一般形	釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。
	JIS A 6914	せっこうボード用目地処理材	ジョイント コンパウンド	
4 研磨紙すり	研磨紙P120～220	—	—	パテ乾燥後、表面を平らに研磨する。

(注) 1.屋外及び水回り部の場合は、工程3の合成樹脂エマルションパテは、塗料製造所の指定するものとする。

2.工程3のせっこうボード用目地処理材は、素地がせっこうボードの場合に適用する。

3.けい酸カルシウム板の場合は、工程3の前に吸込止めとしてJASS18 M-201による塗料を全面に塗る。

4.仕上材が仕上塗材の場合、パテは仕上塗材製造所の指定するものとする。

5.仕上材が壁紙の場合は、壁紙専用のものとする。

表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り【A種】

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20°C)
1 下塗り	水性マイティーシーラーマルチ	透明なブルークリヤー	—	無希釈	刷毛 ローラー	0.07	2時間以上
					スプレー		
2 中塗り (1回目)	水性ビルデック 艶消	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	3時間以上
				10～20	スプレー		
3 研磨紙すり	研磨紙P220～240	—	—	—	—	清掃後	—
4 中塗り (2回目)	水性ビルデック 艶消	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	3時間以上
				10～20	スプレー		
5 上塗り	水性ビルデック 艶消	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	—
				10～20	スプレー		

(注) 1.素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2.押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表18.2.6によるB種とする。

18.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえは表18.2.7により、種別は特記による。

特記がなければ、せっこうボードの目地工法が継目処理工法の場合はA種、その他の場合はB種とする。

18.9.2 せっこうボード面及びその他ボード面合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗りは表18.9.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

注意事項

* 上記塗付け量は国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 平成28年版に掲載されている数値です。

そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。

* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、单品説明書などを参照ください。