

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品 名 ビルデック 白及び淡彩色

組 成 表

着 色 ・ 体 質 顔 料	4 5 . 0
ア ク リ ル 樹 脂 フ ニ ス	4 0 . 0
添 加 剤	1 . 0
溶 剤	1 4 . 0
合 計	1 0 0 . 0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性 状 表

規 格 J I S K 5 6 7 0 アクリル樹脂系非水分散形塗料 F☆☆☆☆

試 験 項 目	規 格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗り及びローラブラシ塗りに支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
乾燥時間(半硬化乾燥)	5時間以内とする。	2時間
隠ぺい率	90以上	96
耐水性	水に浸しても異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常がないものとする。	合格
促進耐候性	塗膜に、割れ・はがれ・膨れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて小さくなく、白亜化の等級が1以下とする。	合格
備考： J I S 認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合は J I S 規格製品では有りません。 (J I S マーク表示も出来ません)		

整理番号 3392t021B