

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名ビルデック濃彩色

組成表

着色・体質顔料	40.0
アクリル樹脂ワニス	45.0
添加剤	1.0
溶剤	14.0
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗り及びローラブラシ塗りに支障があってはならない。	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
乾燥時間(半硬化乾燥)	5時間以内とする。	2時間
耐水性	水に浸しても異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常がないものとする。	合格
促進耐候性	塗膜に、割れ・はがれ・膨れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて小さくなく、白亜化の等級が1以下とする。	合格
備考： JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品では有りません。 (JISマーク表示も出来ません)		

整理番号 3392t022C