

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 マイティーマニエールエポシーラー クリヤー

組成表

〔主剤〕	エポキシ樹脂	ワニス	33.6
	添加剤		0.6
	溶剤		59.1
計			93.3
〔硬化剤〕	ポリアミド樹脂	ワニス	3.8
	溶剤		2.9
	計		6.7
合計			100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS 18 M-201 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー

試験項目	規格	標準性状
ポットライフ	3時間で使用できるものとする。	7時間
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 (h)	16以内	8
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐水性	水に浸しても異常があってはならない。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常があってはならない。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない。	合格
加熱残分%	20以上	37
備考：		

整理番号 34727005A