

# 組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 ノボクリーンビュー 艶有 一般濃彩色

## 組成表

着色・体質顔料	8.0
アクリル樹脂エマルジョン	80.0
消泡剤・添加剤	3.0
水	9.0
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

## 性状表

規格 JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルジョンペイント F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中の状態	硬い塊がなく一様になる。	合格
塗装作業性	支障がない。	合格
塗膜の外観	正常である。	合格
低温安定性 (-5℃)	変質しない。	合格
表面乾燥性 常温乾燥 低温乾燥	2時間以内で表面乾燥する。 4時間以内で表面乾燥する。	1時間 3時間
鏡面光沢度 (60度)	70以上	75
耐水性	異常がない。	合格
耐アルカリ性	異常がない。	合格
耐洗浄性	洗浄に耐える。	合格
耐湿潤冷熱繰返し性	湿潤冷熱繰返しに耐える。	合格
促進耐候性	光沢保持率が60%以上、白亜化の等級は1又は0で、色の変化の程度が見本品に比べて差がない。	合格
屋外暴露耐候性	白亜化の等級は2, 1又は0で、割れ、はがれ、膨れ及び穴がなく、色とつやの変化の程度が見本品に比べて差がない。	合格
備考： JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品では有りません。 (JISマーク表示もできません)		

整理番号 4201/034F