

# 組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 ノボクリーンビュー 艶消 白及び淡彩色

## 組成表

着色・体質顔料	40.0
アクリル樹脂エマルション	35.0
添加剤	5.0
水	20.0
合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

## 性状表

規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
低温安定性 (-5℃)	変質してはならない。	合格
乾燥時間 標準状態 5℃	2時間以内 4時間以内	1時間 2時間
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
隠ぺい率 %	93以上	98
耐水性	96時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐アルカリ性	48時間浸したとき異常がないものとする。	合格
耐洗浄性	500回の洗浄に耐えるものとする。	合格
促進耐候性	白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格
屋外暴露耐候性	12か月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の変化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。	合格

備考：エコマーク認定商品です。エコマーク認定番号 第04126006号

JIS認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合はJIS規格製品では有りません。  
(JISマーク表示もできません)

整理番号 4202/006D