

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 DNTウレタンスマイルクリーン クリヤー

組成表

〔主剤〕

アクリルポリオール樹脂ワニス	68.0
添加剤	2.0
溶剤	20.0
計	90.0

〔硬化剤〕

特殊変性イソシアネート樹脂ワニス	10.0
計	10.0

合計 100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS18 M-502 2液形ポリウレタンワニス F☆☆☆☆

試験項目	規格	標準性状
透明性	透明であるものとする。	合格
ポットライフ	3時間で使用できるものとする。	合格
塗装作業性	吹付け塗りで、塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 (h)	16以内	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐水性	水に浸しても異常があってはならない。	合格
耐アルカリ性	アルカリに浸しても異常があってはならない。	合格
屋外曝露耐候性	12か月の試験でふくれ、割れ、はがれがなく、見本品に比べてつやの変化の程度が大きくないものとする。	合格
加熱残分 (%)	30以上	合格
備考:		

整理番号 3552D071