

組成表・性状表

DNT大日本塗料株式会社

品名 Vフロン#200スマイル中塗 3分艶 濃彩色

組成表

〔主剤〕	着色・体質顔料	18.0
	アクリルポリオール樹脂ワニス	57.0
	添加剤	3.0
	溶剤	12.0
	計	90.0
〔硬化剤〕	特殊変性イソシアネート樹脂ワニス	10.0
	計	10.0
	合計	100.0 (%)

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

性状表

規格 JASS18 M-405 常乾乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り

試験項目	規格	標準性状
容器の中での状態	主剤・硬化剤ともにかき混ぜたとき、堅い塊がなく一様になるものとする。	合格
乾燥時間 h	16以内	合格
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
ポットライフ	5時間で使用できるものとする。	合格
耐衝撃性（落球式）	おもりの衝撃で塗膜に割れ、はがれが生じてはならない。	合格
上塗り適合性	上塗りに支障があってはならない。	合格
備考：		

整理番号 3552V195A