

# Vトップ

1.一般名 建築用ポリウレタン樹脂塗料

2.規格表示等

2-1.規格表示 一

2-2.ホルムアルデヒド放散等級分類記号

F☆☆☆☆

3.特長

1)耐候性に優れる。

2)肉持感に優れる。

## 4.塗料性状※1

項目	内 容		
容姿	2液性		
荷姿 (主剤、硬化剤は別売)	主剤	16kg	4kg
	硬化剤	4kg	1kg
色相	白、各色		
光沢※2	つや有り		
密度 (23°C)	塗料	1.20	
	揮発分	0.87	
粘度(23°C)	75~100KU		
加熱残分	57~63%		
乾燥時間	温度	5°C	20°C
	指触	30分	15分
	半硬化	16時間	8時間
標準膜厚	30 μ m/回		
引火点	SDS参照		
発火点	SDS参照		
爆発限界(下限~上限)	SDS参照		

※1上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

※2各つやの数値については別途お問い合わせください。

※3エアスプレーの場合は、エアレス希釈率より5~10%増やしてください。

## 6.施工上の注意

- 1)十分搅拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
- 2)希釈は必ず専用シンナーを使用する。  
春秋用:3月~5月、9月~11月  
夏 用:6月~9月  
冬 用:11月~3月
- 3)ローラー塗装の場合は、Vトップローラー用を使用のこと。
- 4)主剤、硬化剤は別々の販売。

## 5.塗装基準

項目	内 容		
下地処理	素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下		
調合法	主剤 80部:硬化剤 20部(重量比)		
熟成時間	—		
可使時間	5°C:36h 20°C:16h 30°C:12h		
塗装方法	刷毛、スプレー		
希釈剤	Vトップシンナー		
塗装法	塗装方法	刷毛	エアレス※3
	希釈率	5~10%	20~30%
	標準使用量	0.11kg/m <sup>2</sup> /回	0.14kg/m <sup>2</sup> /回
	標準膜厚	30 μ m/回	
ウエット管理膜厚 70 μ m/回			
塗装間隔	温度	5°C	20°C
	最小	24時間	12時間
	最大	7日	3日
30°C 12時間			

注)標準使用量は実測値に基づき算出しています。

また被塗物の形状などにより標準使用量は変動いたします。

## 7.関連法規則

危険物表示	主剤・硬化剤:第2石油類
有機溶剤区分	主 剤:第2種有機溶剤含有物 硬 化 剤:第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	主 剤:キシレン、エチルベンゼン、 酢酸ブチル 硬 化 剤:キシレン、エチルベンゼン、 酢酸ブチル、イソシアネート
劇物表示	—

## 8.使用上の注意[警告]

- 1.引火性の液体である。
- 2.有機溶剤中毒の恐れがある。
- 3.健康に有害な物質を含有している。

使用上の注意の詳細は容器ラベルに表示

2016.8