

Auto COSMA SERIES

究極の鏡面仕上げ



トータルポリッシングツール

塗装前の足付け作業から、肌調整、艶出し仕上げにいたるまで、作業者本位につくられた本格ポリッシングツールです。短時間に鏡面仕上げができ、液の飛び散りが少ないです。

■コンパウンド

品名	容量	特長
Auto COSMA #1000(細目)	400g	ポリッシャー用コンパウンド。切削性が高く、塗面へのからみが少ない。
Auto COSMA #2000(極細目)	400g	ポリッシャー用コンパウンド。ペーパー傷や酸化被膜除去に最適。
Auto COSMA #3000(超微粒子)	400g	ポリッシャー用コンパウンド。輝きを作りながら手早く微細なスクラッチ傷を取り除く。
Auto COSMA ファイナル(仕上げ剤)	400g	最終仕上げ剤。深い輝きのある濡れた仕上がり感になる。

■足付け剤

Auto COSMA サンドクリーナー	400g	足付け剤。泥汚れや油分を取り、塗料の密着を良くする。
---------------------	------	----------------------------


究極の鏡面仕上げ Auto COSMA SERIES

作業工程表 ■ 肌の状態と傷の深さにより、工程を選んで作業します。
コンパウンドの番手はそれぞれの番手のペーパー傷を修正する目安です。

P 1000～ P 1500番手位のペーパー傷落とし、肌調整、ウォータースポットの除去に。	液剤	#1000	#2000	ファイナル
	使用バフ	ウール	ウール・ウレタンスポンジ	ウレタンスポンジ(仕上げ用)
P 1500～ P 2000番手位のペーパー傷落とし、肌調整、細かな洗車ブラシの傷落としに。	液剤	#2000	#3000	ファイナル
	使用バフ	ウール・ウレタンスポンジ	ウレタンスポンジ	ウレタンスポンジ(仕上げ用)
P 2000～ P 3000番手位のペーパー傷落とし、光沢のムラ消しに。	液剤	#2000	#3000	ファイナル
	使用バフ	ウレタンスポンジ	ウレタンスポンジ	ウレタンスポンジ(仕上げ用)

●ポリッシング方法


一度に磨く範囲は50～60cm四方を磨き、液剤は2～3cc位を出し、必要以上に出さないこと。



バフとパッドのセンターが正確に合うように取り付ける。



バフをしめらす程度に水をスプレーする。



塗膜面にコンパウンドを付け、指定バフにてポリッシャーを始動させる。



バフに水分が少なくなったら、霧吹きスプレーにて水を補給する。(ボディ面かバフ面に)

●バフの手入れについて

スポンジバフは、長く使用すると汚れやコンパウンドのカスで目詰まりします。そのまま使用しているとボディに傷をつけたり、仕上がりが悪くなりますので、こまめに洗浄して下さい。

●作業上の注意

1. 直射日光の下や、熱くなったままの塗膜では磨かないで下さい。
2. 溶液を塗装面に出したまま放置しないで下さい。
3. 塗膜が完全に硬化してから磨いて下さい。
4. Auto COSMAファイナルには微量のシリコンが含まれていますので、はじきにご注意下さい。

●使用上の注意

取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
2. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、前掛け等。
3. 取扱い後は、手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分に行って下さい。
4. よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
5. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
6. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。

●緊急時の処置

1. 目に入った時には、大量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
2. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。

①②

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

●大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
●東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT蒲田ビル)
●札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
●仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (斎喜センタービル)
●名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山11-12-14 (金山総合ビル)
●広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
●福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

自動車補修チーム 大阪 ☎542-0081 大阪市 中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀) ☎06-6266-3135