

環境配慮型 速乾アクリルアルキド樹脂系塗料

Auto RAPID DRY CHASSIS NEXT

オートラピッドドライシャーシ
ネクスト

DAI NIPPON TORYO CO., LTD.



従来のアルキド樹脂系シャーシ に比べ乾燥が速く、作業性が良い環境配慮型の シャーシ用塗料です。

■特長

- (1) 艶やかな光沢、肉持ち感に加え、アクリル樹脂特有の高い耐候性を有する。
- (2) 乾燥性の向上により、周りへのミスト付着が少なく、塗装後の急な雨による雨染みが付きにくい扱いやすい。

■用途

乗用車、トラック、バス、建設機械などのシャーシ部分の防錆、美観の付与（新造・塗替え兼用）

■色相

ブラック

■容量

16kg

■希釈シンナー

AutoNX エナメル シンナー #100 #200 #300 (シンナー標準使用範囲参照)

※AutoウレタンシンナーECO各番手でも使用可

温度 番手	5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃							
	#100							
#200								
#300								

推奨希釈率：30～50% (重量比)

注意事項

- (1) 被塗物温度、塗装雰囲気温度が5℃以下の場合は、乾燥時間が極端に遅くなるため、塗装は推奨しません。5℃以下使用は被塗物を事前にプレヒート及び塗装雰囲気温度を5℃以上にしてから塗装を行って下さい。
- (2) 被塗物温度、塗装雰囲気温度が35℃以上の場合は肌伸びが悪く塗装面がガサつき、仕上り外観が落ちる場合がありますので、その場合は「リターダー (Autoウレタンリターダーでも可)」を5～10% 程度添加して、乾燥性を調整して下さい。

■使用方法

項目	内容
塗装方法	エアスプレー、エアレススプレー他
希釈シンナー	AutoNX エナメルシンナー #100 #200 #300 (Auto ウレタンシンナー ECO 各番手も使用可)
シンナー希釈率	30～50% (重量比)
塗装推奨粘度	エアスプレー：13～20 秒 (IHS カップ #2/20℃)
塗装回数	2～3 回
標準ドライ膜厚 (標準塗布量)	30～40 μm (260g/㎡)
塗り重ね時間	10分以上、3ヶ月以内 (20℃) ※ただし、塗装後3～7日間の塗り重ねは、特にリフティング (ちぢみ) が起きやすいため、ご注意ください。
塗装上の注意	希釈には必ずDNT指定の専用シンナーをお使い下さい。 ※DNT指定の専用シンナー以外で希釈した場合、混合ができません、ブツ発生や増粘、ゲルなどの不具合が発生する可能性があります。

■乾燥時間

乾燥温度	10℃	20℃	30℃
指触乾燥	20分	10分	8分
半硬化乾燥	45分	30分	20分

※希釈率 40% の場合

施工上の注意

- ◆一度に塗り重ねると、塗膜内部の硬化が極端に遅くなる事があり、性能が発揮できない事があります。必ず数回に分けて塗装間隔を取って塗装して下さい。
- ◆塗装前はほこり、油分などを完全に除去して下さい。
- ◆火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- ◆塗装中・乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- ◆取扱い中は、皮膚に触れないようにし、防毒マスクや保護具を着用して下さい。
- ◆取扱い後は、手洗い及びうがいなどを十分に行ってください。
- ◆スプレーダストや製品が付着した布、紙、ローラーなどが積み重なると自然発火する恐れがあるので、廃棄するまで水に浸しておいて下さい。
- ◆開封後は出来るだけ早くご使用下さい。保管する場合は蓋をして、40℃以下の一定の場所に保管して下さい。
- ◆廃棄する時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- ◆本来の用途以外に使用しないで下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有毒ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻き、タオル、保護手袋など。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には医師の診察を受けて下さい。
5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

VEGETABLE OIL LINK 地球環境への負荷軽減のために、植物油インキを使用しています。

自動車補修チーム 大阪 ☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
「自動車補修配合検索WEB」<https://jihoweb.dnt.co.jp/NTDNT/>
※全ての情報をご覧になるには、ユーザー登録 (無料) が必要となります。(ゲストログインでは情報が限定されます)