



商品番号 U02
PEプライマー

1. 系統 エポキシ変性ポリエステル樹脂系下塗塗料
2. 特長
- 1) 厚膜仕様が可能(1コート50 μ m塗装可能)
 - 2) 優れた外観
 - 3) ウェットオンウェットが可能

3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		16kg	白、グレー
密度(比重) (20℃)	塗料	1.32	
	揮発分	0.88	
粘度(20℃フォードカップ#4)		85秒	
加熱残分		67%	
標準焼付条件		130℃×20分	
標準膜厚		20~25 μ m	
貯蔵期間(20℃)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【白】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5. 焼付許容範囲

200℃																					
190℃																					
180℃																					
170℃																					
160℃																					
150℃																					
140℃																					
130℃																					
120℃																					
110℃																					
100℃																					
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60														

(使用上のポイント)

- ・上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。
- ・デリコンシンナーを使用して下さい。