



商品番号 T13
 Vクロマ#100CW

1. 系統 ポリウレタン樹脂系塗料
2. 特長 屋外・半屋外向け上塗塗料の高耐候グレード

3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		4kg	各色
		16kg	各色
光沢		艶有～3艶	
密度(比重) (20℃)	塗料	1.20	
	揮発分	0.87	
粘度(20℃フォードカップ#4)		120秒	
加熱残分		63%	
標準焼付条件		160℃×20分	
標準膜厚		35μm以上	
貯蔵期間(20℃)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5. 焼付許容範囲

200℃																					
190℃																					
180℃																					
170℃																					
160℃																					
150℃																					
140℃																					
130℃																					
120℃																					
110℃																					
100℃																					
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60														

(使用上のポイント)

- ・上記の条件は、被塗物が薄板(0.6～0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。