



1. 系統 メラミアクリル樹脂系塗料

2. 特長 中温焼付タイプの環境対応品

## 3. 塗料性状

項目		内容	
容 量	4Kg	各色	
	16Kg	各色 ・ クリヤー	
色 相		各色 ・ クリヤー	
光 沢		艶有 ・ 各艶	
密度 (比重) (20 )	塗 料	1.36	
	揮 発 分	0.88	
粘度 (20 スターマー)		85KU	
加熱残分		72%	
標準焼付条件		150 × 20分	
標準膜厚		25± 5μm	
貯蔵期間 (20 )		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

## 4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	n-ブタノール
	イソブタノール

## 5. 焼付許容範囲

190																			
180																			
170																			
160																			
150																			
140																			
130																			
120																			
温度 時間		10	20	30	40	50	60												

## (使用上のポイント)

上記の条件は、被塗物が薄板 (0.6~0.8mm) の物体温度キープ時間です。  
被塗物の熱容量 炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。