



商品番号 T07
 デリコンLB#110

1. 系統 メラミンアルキド樹脂系塗料
2. 特長
- 1) 屋内向け上塗塗料の低温焼付タイプ
 - 2) 塗膜外観・性能はデリコン#300と同等

3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		4kg	各色
		16kg	各色
光沢		艶有、各艶	
密度(比重) (20°C)	塗料	1.31	
	揮発分	0.88	
粘度(20°C フォードカップ#4)		100秒	
加熱残分		67%	
標準焼付条件		110°C × 20分	
標準膜厚		20~30 μm	
貯蔵期間(20°C)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5. 焼付許容範囲

200°C																					
190°C																					
180°C																					
170°C																					
160°C																					
150°C																					
140°C																					
130°C																					
120°C																					
110°C																					
100°C																					
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60														

(使用上のポイント)

- ・上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。
- ・焼付の判定は、鉛筆硬度で行うのが簡便な方法です。淡彩色の鉛筆硬度がF以上であれば、焼付が行われていると判定できます。