



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 1835

エポニックス#310AP

1. 一般名 エポキシ樹脂上塗塗料 厚膜形
2. 規格 社内規格
3. 特徴
1) 鉄面、コンクリート、モルタル木材等の表面に極めて強い密着性を有する。
2) 耐水性、耐薬品性がすぐれている。
3) 刷毛塗り、エアレス塗装とも作業性が良好である。
4) 耐放射線性、汚染除去性がすぐれている。

4. 塗料性状

項目	内容				
容姿	2液性				
荷姿	20kgセット(主剤:16kg、硬化剤:4kg)				
色相	白、淡彩色				
光沢	つや有り				
密度 (23℃)	塗料	1.38(白)			
	揮発分	0.87			
加熱残分	78%(白)				
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃	40℃
	指触	4時間	1時間	40分	30分
	半硬化	24時間	8時間	4時間	4時間
標準膜厚	80μm				
引火点	SDS参照				
発火点	SDS参照				
爆発限界(下限~上限)	SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項目	内容				
下地処理	—				
調合法	主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)				
熟成時間	約20分間放置				
可使時間	5℃	20℃	30℃	40℃	
	5時間	3時間	2時間	1時間	
使用シンナー	エポニックスシンナーB				
塗 装 法	塗装方法	刷毛塗り			エアレス塗装
	希釈率	0~5%			5~10%
	標準使用量	0.22kg/m ²			0.29kg/m ²
	標準膜厚	60μm			80μm
	ウェット管理膜厚	100μm			125μm
エアレス塗装条件	1次圧0.4MPa(4kg/cm ²)以上				
	2次圧12MPa(120kg/cm ²)以上				
チップNo.163-517~721					
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃	40℃
	最小	48時間	16時間	12時間	8時間
	最大	14日	7日	5日	3日

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- 被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
- 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違えると十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
- エポニックスシンナーB以外のシンナーは使用しないこと。

7. 関連法規

	主 剤	硬 化 剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆

8. 使用上の注意 [警告]

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。