

**DH SYSTEM**

大日本塗料株式会社

商品番号 1191

ビラレスベース

1. 一般名 水系エポキシエマルジョン被覆材
 2. 規格 社内規格
 3. 特徴 1) 凹凸模様によりビラレス上塗やマジックアートとの組み合わせで貼り紙剥離効果を高める。
 2) 長い可使時間で作業性が良好である。

4. 塗料性状

項 目		内 容		
容姿		2液性		
荷姿		10kgセット(主剤:9.65kg、硬化剤:0.35kg)		
色相		白系		
光沢		—		
密度 (23°C)	塗料	—		
	揮発分	—		
粘度(23°C)		—		
加熱残分		—		
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C
	指触	6時間	1時間	1.5時間
	半硬化	48時間	24時間	16時間
標準膜厚		—		
引火点		SDS参照		
発火点		SDS参照		
爆発限界(下限~上限)		SDS参照		

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項 目		内 容		
下地処理		素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し、乾燥した清浄な面とする。		
調合法		主剤:9.65、硬化剤:0.35(重量比)		
可使時間	5°C	20°C	30°C	
	5時間	3時間	2時間	
使用シンナー		水道水		
塗 装 法	塗装方法	マステックローラー		
	希釈率	0~5%		
	標準使用量	0.8kg/m ²		
	標準膜厚	—		
塗 装 間 隔	温度	5°C	20°C	30°C
		最小	48時間	16時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月
		ウェット管理膜厚	—	

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- (1) 十分攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
 (2) 希釈は必ず水道水を使用する。

7. 関連法則

	主 剤	硬 化 剤
危険物表示	適用外	第4類第1石油類
有機溶剤区分	適用外	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。